

Kvalitativní normy vzhledu BSH

Znak výběru	Nepohledová kvalita - NSi	Pohledová kvalita - Si
Pevně zarostlé suky	přípustné	přípustné
Vypadlé u uvolněné suky	přípustné	$\varnothing \leq 20\text{mm}$ jsou přípustné $\varnothing > 20\text{mm}$ se musejí nahradit ve výrobě
Smolníky	přípustné	přípustné do šířky 5mm
Suky a vadná místa, opravená zátkami nebo "lodičkami"	není zapotřebí	přípustné
Suky nebo smolníky, opravené výplňovými materiály	není zapotřebí	přípustné
Napadení hmyzem	přípustné chodbičky do 2mm	přípustné jsou otvory do 2mm
Dřeň	přípustná	přípustná
Šířka výsušných trhlin	bez omezení	přípustná do 4mm
Změna zabarvení v důsledku zamodralosti a tvrdé začervenalosti a hnědé hniloby v pruzích	bez omezení	do 10% viditelného povrchu celého konstrukčního dílu
Napadení plísní	nepřípustné	nepřípustné
Znečištění	přípustné	nepřípustné
Rozteč klínových čepů	bez omezení	bez omezení
Opracování povrchu	egalizované	ohoblované a fázované, zářezy od hoblování přípustné do hloubky 1mm